

Техническая карта
TECH PLUS 1
ШПАТЛЕВКА

СВЯЗАННЫЕ ПРОДУКТЫ

Бетох-50РС





Отвердитель

ПРИМЕНЕНИЕ

- Транспортные средства
- Машины и оборудование

СВОЙСТВА

- Мягкая при обработке
 - Хорошие заполняющие качества
 - Возможность нанесения толстых слоев
 - Отличная адгезия к разным основаниям
- Короткое время до готовности к шлифованию

ОСНОВАНИЯ	
Старые лаковые покрытия	Обезжирить, ошлифовать сухим способом P220 ÷ P240, обезжирить.
Полиэфирные ламинаты	Обезжирить, ошлифовать сухим способом P80 ÷ P120, обезжирить.
Сталь, оцинкованная сталь	Обезжирить, ошлифовать сухим способом P80 ÷ P120, обезжирить и загрунтовать поверхность оксидным грунтом.
Алюминий	Обезжирить, матировать шлифовальной шкуркой, обезжирить.
Эпоксидные 2-компонентные грунты	Обезжирить, ошлифовать сухим способом P220 ÷ P240, обезжирить.
Акриловые грунты 2-компонентные	Обезжирить, ошлифовать сухим способом P220 ÷ P240, обезжирить.
ВНИМАНИЕ: Шпатлевку нельзя наносить непосредственно на реактивные грунты (wash primery), однокомпонентные акриловые и нитроцеллюлозные продукты.	
ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ	
	По весу TECH PLUS 1 Betoх-50PC
	100 г 2 ÷ 3 г
СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ	
VOC II/В/в лимит*	250 г/л
VOC фактическое	90 г/л
* Для смеси готовой к нанесению согласно Директиве ЕС 2004/42/CE	
УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ	
Рекомендуется нанесение шпатлевки при температуре выше +10°C.	
НАНЕСЕНИЕ	
	Очистить и ошлифовать поверхность.
	Обезжирить.
	Тщательно смешать компоненты для получения массы однородного цвета. Придерживаться требуемого количества отвердителя. Рекомендовано использование дозатора шпатлевки для получения соответствующих пропорций составляющих.
	Шпатлевать. Полная толщина слоя не больше чем 5 мм.

	4 ÷ 6 минут / 20°C		
ВРЕМЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ			
	10°C	20°C	60°C
	60 ÷ 90 минут	20 ÷ 30 минут	10 минут
ВНИМАНИЕ: Время отверждения зависит от температуры отдельных элементов.			
ШЛИФОВАНИЕ			
	Черновое	P80 ÷ P120	
	Завершающее	P120 ÷ P240	
ЦВЕТ			
Серый, бежевый.			
ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ			
Растворитель для нитроцеллюлозных продуктов.			
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ			
Хранить в сухих и прохладных помещениях, вдали от источников огня и тепла. Избегать попадания прямых солнечных лучей. Рекомендуемая температура хранения от +5°C до +35°C.			
СРОКИ ГОДНОСТИ			
TECH PLUS 1	12 месяцев / 20°C		
ОТВЕРДИТЕЛЬ	18 месяцев / 20°C		
БЕЗОПАСНОСТЬ			
См. Карта характеристики			
ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ			
Номер в реестре: 000024104. Эффективность наших систем является результатом лабораторных исследований и многолетнего опыта. Данные, содержащиеся в настоящем материале, соответствуют текущему состоянию знаний о наших продуктах и возможностях их применения. Мы гарантируем высокое качество при условии выполнения наших инструкций, а также выполнении работы согласно принципам хорошего ремесла. Обязательно проведите пробу применения продукта, поскольку продукт может по-разному взаимодействовать с различными материалами. Мы не несем ответственности за конечный результат, если на него влияли факторы, находящиеся вне нашего контроля.			