

TURBO DRY KLAR 8000

Сверхбыстрый акриловый лак



СВОЙСТВА

Turbo Dry Klar 8000 сверхбыстрый двухкомпонентный бесцветный акриловый лак с повышенной стойкостью к царапинам (SR Scratch Resistant), для применения при скоростном локальном ремонте. Рабочая твердость достигается уже через 1 час при 20°C. Обладает высокой степенью глянца, превосходной «глубиной» и коротким сроком полимеризации. Устойчив к появлению царапин. Повышенная стойкость к УФ-излучению и атмосферным осадкам гарантирует высокую эстетику в течение всего срока эксплуатации.




ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Химический состав:	Акриловый 2К
Цвет:	бесцветный
Плотность:	0.95 кг/л при 20°C
Толщина сухого слоя:	40 - 50 μ m (2 слоя)
Расход:	8.5 м ² /л при 50 μ m
Количество слоев:	2
VOC:	VOC II/B/e лимит * - 840 г/л VOC фактическое - 530 г/л * Для смеси готовой к нанесению согласно Директиве ЕС 2004/42/CE








СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ

Н 8910: Отвердитель для акрилового лака






ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ

		По объему	По весу
			TURBO DRY KLAR 8000 Н 8910
	DIN 4/20°C	13 - 15 s	
	Рабочее время смеси	30 мин. 20°C	

НАНЕСЕНИЕ

	 mm	 bar	 cm		
	1.3 + 1.4 мм	2 + 4 бара	15 + 20 см	2	0 мин. 20°C
	1.2 ÷ 1.3 мм	2 бара	10 ÷ 15 см	2	0 мин. 20°C

ВРЕМЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ

	 20°C	 50°C
	10 мин.	3 мин.
	10 мин.	6 мин.
	1 ч.	10 мин.


Не рекомендуется

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Рекомендуется нанесение грунта при температуре выше 15°C и влажности не более 80%.

ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Разбавитель для акриловых продуктов THIN 5000 или разбавитель для нитроцеллюлозных продуктов.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в прохладных и сухих помещениях вдали от источников пламени и тепла.

Избегать воздействия прямых солнечных лучей.

СРОКИ ГОДНОСТИ

TURBO DRY KLAR 8000: 24 месяца/20°C

H 8910: 18 месяцев /20°C

БЕЗОПАСНОСТЬ

См. Паспорт безопасности

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

№ регистрации: 000024104.

Эффективность наших систем является результатом лабораторных исследований и многолетнего опыта. Данные, содержащиеся в настоящем материале, соответствуют текущему состоянию знаний о наших продуктах и возможностях их применения. Мы гарантируем высокое качество при условии выполнения наших инструкций, а также выполнении работы согласно принципам хорошего ремесла. Обязательно проведите пробу применения продукта, поскольку продукт может по-разному взаимодействовать с различными материалами. Мы не несем ответственности за конечный результат, если на него влияли факторы, лежащие вне нашего контроля.

КОЛИЧЕСТВО КОМПОНЕНТОВ ПО ВЕСУ: 2+1

Ilość mieszanki	TURBO DRY KLAR 8000	H 8910
0.10 л	67 г	33 г
0.15 л	100 г	50 г
0.20 л	134 г	67 г
0.25 л	167 г	83 г
0.30 л	201 г	100 г
0.40 л	268 г	133 г
0.50 л	325 г	166 г
0.75 л	502 г	250 г
1.00 л	669 г	333 г