



FÜLLER 100 Акриловый грунт

Описание:

Грунт на базе акриловых смол с уменьшенным содержанием летучих веществ. Благодаря высокой вязкости распыления можно наносить очень толстые слои, прекрасно заполняющие даже довольно большие царапины и неровности основания. Грунт можно наносить также в грунтующем варианте, удовлетворяя тем самым рекомендации Директивы ЕС 2004/42/СЕ от 21 апреля 2004 г об ограничении выброса летучих органических веществ (VOC). Может применяться в качестве грунта под базовые лаки на растворительной основе и на водной основе. Имеет очень хорошую адгезию к разного рода основаниям. Продукт предназначен для широкого применения при малярных и отделочных работах по металлу, дереву, бетону и пластмассе.

Применяемые основания:

- старые лаковые покрытия
- полиэфирные шпатлевки
- полиэфирные ламинаты
- пластмассы
- сталь
- реактивные грунты (wash primer-ы)
- двухкомпонентные эпоксидные грунты

Подготовка поверхности:

- старые лаковые покрытия обезжирьте, проведите сухую обработку бумагой P220 - P360,
 - полиэфирные шпатлевки для финишного выравнивания отшлифуйте P240 – P320 (сухая обработка),
 - полиэфирные ламинаты обезжирьте и проведите сухую обработку P280.
 - пластмассы промойте смывкой для устранения силикона и матируйте абразивным полотном. Еще раз обезжирьте и примените средство, увеличивающее адгезию к пластмассам и пластификатор,
 - стальные поверхности обезжирьте, проведите сухую обработку P120 - P240,
 - эпоксидные грунты до 12 часов без шлифования, по истечении 12 часов отшлифуйте P320.
-

Пропорции смешивания::

	По объему	По весу
Заполняющий вариант		
FÜLLER 100 Акриловый грунт	5	100
FÜLLER HÄRTER Отвердитель для грунта	1	12.5
THINNER Разбавитель для акриловых, базовых продуктов и эпоксидных продуктов	10%	5.5
Грунтующий вариант		
FÜLLER 100 Акриловый грунт	5	100
FÜLLER HÄRTER Отвердитель для грунта	1	12.5
THINNER Разбавитель для акриловых, базовых продуктов и эпоксидных продуктов	20%	11

Количество разбавителя добавляем в пересчете на грунт.

Дополняющие изделия:	Для применения с изделиями: FÜLLER HÄRTER Отвердитель для акрилового грунта THINNER Разбавитель для акриловых, базовых продуктов и эпоксидных продуктов
-----------------------------	---

Время пригодности смеси пр. 45 мин. при температуре 20°C

Параметры нанесения:

Заполняющий вариант:

Вязкость распыления:	DIN 4/20°C - 45÷60 с
Сопло пистолета:	Ø1.6÷1.8 мм
Рабочее давление:	3-4 бар

Грунтующий вариант:

Вязкость распыления:	DIN 4/20°C - 26÷34 с
Сопло пистолета:	Ø1.6÷1.8 мм
Рабочее давление:	3-4 бар

Содержание летучих органических веществ:

VOC II/V/c допуст.*=540 г/л


Заполняющий вариант: VOC = 490 г/л

Грунтующий вариант: VOC = 520 г/л



*для готовой к нанесению смеси согласно Директиве 2004/42/CE

Принципы действия:


Нанесите два отдельных мокрых слоя, оставляя время для испарения при 20°C 5÷10 минут после каждого слоя.. Время испарения зависит от температуры и толщины слоя.




Пропорции: DIN 4/20°C
5+1+10% 45÷60 с
5+1+20% 26÷34 с




45 мин./20°C



2X, 3÷4 бар
Ø 1.6÷1.8 мм



5÷10 мин



120 мин./20°C
30 мин/60°C



P360 – P500



P600-1000

Толщина слоя:

Заполняющий вариант: 40÷60 мкм на каждый слой

Грунтующий вариант: 30÷50 мкм на каждый слой

Время отверждения: 120 мин. при 20°C; 30 мин. при 60°C, максимум для двух слоев.**Теоретический расход:** Комплект (1 литр грунта + отвердитель в соответствующем количестве) позволяет получить пр. 6 м² сухого слоя толщиной 100 мкм.

Рекомендуемая зернистость наждачной бумаги:

Механическая сухая обработка: P360 ÷ P500

Ручная сухая обработка: P400 ÷ P500

Механическая мокрая обработка: P600 ÷ P1000

Ручная мокрая обработка: P800 ÷ P1000

Цвет: Серый, белый, черный, бежевый, графитовый

Чистка инструментов: Разбавитель для нитроцеллюлозных продуктов, THINNER Разбавитель для акриловых, базовых продуктов и эпоксидных продуктов

Условия и срок хранения:

Храните в сухих и прохладных помещениях вдали от источников пламени и тепла. Избегайте попадания прямых солнечных лучей.

FÜLLER 100 Акриловый грунт: 24 месяца при 20°C.

FÜLLER HÄRTER

Отвердитель для акрилового грунта: 18 месяцев при 20°C.

THINNER Разбавитель для акриловых, базовых продуктов и эпоксидных продуктов: 24 месяца при 20°C.

Правила безопасности и гигиены труда: Приведены в карте характеристики для данного продукта.

Иная информация:

№ регистрации: 000024104.

Эффективность наших систем является результатом лабораторных исследований и многолетнего опыта. Данные, содержащиеся в этом документе, соответствуют актуальным (современным) знаниям о наших продуктах и возможностях их использования. Мы гарантируем высокое качество при условии выполнения наших инструкций и что работа будет выполнена согласно с правилами хорошего ремесла. Необходимым является проведение пробного использования продукта, в связи с потенциально разным поведением изделия с разными материалами. Мы не несем ответственности за дефекты, если на конечный результат имели влияние факторы, находящиеся вне зоны нашего контроля.